

TEKNIK COLLECTION



oscurante *blackout*

SILKSHADE BLACKOUT

SILKSHADE BLACKOUT



B7169

B1025

B7184

B7174

*B7183

*B7033

*B7172

SILKSHADE BLACKOUT

Composizione <i>Composition</i>	100% Poliestere (Trevira CS) <i>100% Polyester (Trevira CS)</i>
Altezza tessuto <i>Width</i>	240 - 305 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,40* a 0,47 mm (*Questa tinta è di spessore 0,40 mm) <i>0,40* to 0,47 mm (*This colour is thick 0,40 mm)</i>
Peso <i>Weight</i>	280* a 340 g/m² (*Questa tinta è di peso 280 g/m²) <i>280* to 340 g/m² (*This colour is weight 280 g/m²)</i>
Resistenza alla luce (scala 1-8) <i>Lightfastness (scale 1 to 8)</i>	≥ 5-6 dipende dal colore <i>≥ 5-6 depending on colour</i>
Resistenza alla trazione <i>Breaking strength</i>	ordito >1000 N, trama >500 N <i>warp >1000 N, weft >500 N</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	Classe 1 (IT) - B1 (D)
Manutenzione <i>Maintenance</i>	Pulire tramite spazzolatura, vapore a pressione. Adatto ad ambienti umidi. Lasciare la tenda abbassata finché non è completamente asciutta. Non usare solventi, sostanze chimiche o abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. <i>Brush-off, vacuum cleaning. Suitable for moist atmosphere. Leave the blind down until completely dry. Do not use solvents or any other chemical or abrasive substance that might damage the fabric.</i>

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % *SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %*

Cod.	Ts	Rs	As	gtot INTERNAL blind			
				gv=0.59 glazing C	class	gv=0.32 glazing D	class
B7169	0	69	31	0,34	2	0,25	2
B1025	0	35	65	0,40	1	0,28	2
B7184	0	32	68	0,52	0	0,28	2
B7174	0	16	84	0,52	0	0,29	2
*B7183	0	15	85	0,52	0	0,30	2
*B7033	0	8	92	0,55	0	0,30	2
*B7172	0	7	93	0,54	0	0,30	2

Il tessuto PVC-free per uso interno

La struttura lineare del tessuto **SILKSHADE** presenta un'eleganza minimale senza tempo, sostenuta da un luccichio proprio della seta che si ritrova in ciascuno dei 7 colori della gamma.

Tutte le tre proposte **SILKSHADE**, **SILKSHADE ALU** e **SILKSHADE BLACKOUT**, pur conservando la visibilità esterna, hanno una capacità autoestinguente e antiriflesso. La versione alluminizzata riflette efficacemente i raggi solari, assicurando una temperatura confortevole negli ambienti anche durante i mesi estivi.

Textile, PVC-free screen fabric for interior use

The linear fabric structure provides the material with a clear, timeless elegance. This is underpinned by a silky shimmer that comes into its own in any of the range of 7 colours.

Both finishes are highly flame retardant and ensure glare and reflectionfree computer processing whilst retaining outward visibility. The aluminium-vapour coated version reflects incoming sunbeams particularly effective and ensures comfortable room temperatures during the summer months.

COLORI COORDINATI
CON SILKSHADE E SILKSHADE ALU
MATCHING COLOURS WITH
SILKSHADE AND SILKSHADE ALU

-  ignifugo
fire retardant
-  oscurante
blackout
-  per uso interno
for indoors
-  senza guida o fuori guida
freehanging or fabric unguided



Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.



RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

Resstende S.r.l.

info@resstende.com
resstende.com



PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Ts	Trasmissione energia solare % <i>Solar Transmittance %</i>
Rs	Riflessione solare % <i>Solar Reflection %</i>
As	Assorbimento solare % <i>Solar Absorbtion %</i>
g_{tot}ⁱ	Fattore solare interno <i>Internal solar factor</i> Valori di isolamento dalla luce e dal calore <i>Light and heat protection values</i> Ts+Rs+As = 100% dell'energia incidente Ts+Rs+As = 100% total energy

COMFORT CLASSIFICATION According to EN 14501 standard

0	effetto molto scarso <i>very little effect</i>
1	effetto scarso <i>little effect</i>
2	effetto moderato <i>moderate effect</i>
3	effetto buono <i>good effect</i>
4	effetto ottimale <i>very good effect</i>

gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)

gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)

Campioni testati sulla base dello standard EN 14500 che definisce le misurazioni e i metodi di calcolo come specificato nello standard EN 13363-2 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo dettagliato" e EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate."

gv = 0,59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)

gv = 0,32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)

Samples tested according to EN 14500 standard defining the measurements and calculation methods as specified in the standard EN 13363-2 "Solar protection devices combined with glazing calculation of solar and light transmittance - part 2: EN 13363-2 detailed method" and EN 410 "Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing".